

SOVALIT K ST

Art.-Nr. 1,5 mm 50151
Art.-Nr. 2 mm 50201



Produktbeschreibung

Organisch gebundener Putz mit mineralputzähnlicher Kratzputzstruktur für hochwertige Fassadenbeschichtungen. Frühregenfest und schnell trocknend für mehr Sicherheit bei niedrigen Temperaturen.

Eigenschaften

- Frühregenfest und schnell trocknend.
- Hohe Haftfestigkeit und Stoßfestigkeit. UV-beständig.
- Schönes, gleichmäßiges Strukturbild.
- Wasserabweisend und diffusionsoffen.
- Unempfindlich gegen aggressive Industrieabgase.
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Pilz- und Algenbefall.
- Leichte Verarbeitung.

Einsatzgebiete

SOVALIT K ST wird im Außenbereich eingesetzt. Aufgrund seiner hohen mechanischen Belastbarkeit, seiner hohen Elastizität und der exzellenten Farbtonstabilität über viele Jahre eignet sich SOVALIT K ST besonders für die SOVATHERM Wärmedämm-Verbundsysteme.

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sowie frei von Kondensat, Reif und Eis sein. Geeignet sind alle SOVA Armierungsmörtel und -spachtel, Kalk-Zement und Zementputze der Mörtelgruppen CS II bis CS IV nach DIN EN 998-1 sowie vorbehandelte Betonflächen. Staub und lose Verunreinigungen mit einem Wasserhochdruckgerät entfernen. Mineralische Untergründe mit SOVA Quarzgrund grundieren, max. 10 % mit Wasser verdünnt. Mürbe Altputzflächen mit SOVA Tiefengrund W ein- bis zweimal verfestigen. Technische Merkblätter beachten. Bei kritischen Untergründen sprechen Sie bitte unseren technischen Beratungsdienst an.

Verarbeitung

SOVALIT K ST ist verarbeitungsfertig eingestellt. Gründlich aufrühren. Möglichst keine oder nur minimale Wasserzugabe. Der Putzauftrag von Hand erfolgt mit einem Edelstahlglätter, maschinell mit Trichterpistole oder einer gängigen Feinputzmaschine. Danach auf Kornstärke abziehen und je nach gewünschtem Strukturbild mit einem Kunststoffglätter strukturieren. Zur Vermeidung von Ansätzen zusammenhängende Flächen ohne Unterbrechung fertig stellen.

Durch die Verwendung natürlicher Zuschlagstoffe sind geringe Farbtenschwankungen möglich. Deshalb auf zusammenhängenden Flächen nur Material gleicher Produktionsnummern verarbeiten oder Material unterschiedlicher Produktionsnummern vorher untereinander mischen. **ST-Material nicht mit Standardprodukt mischen bzw. zusammen an einer Fläche verarbeiten.**

Nicht bei Temperaturen unter + 1 °C bzw. über 15 °C (Luft oder Bauteil) verarbeiten. Frischen Putz vor Schlagregen und Frost schützen. Arbeitstechnik, Werkzeuge sowie der Untergrund haben einen wesentlichen Einfluss auf das Verarbeitungsergebnis. Die angegebenen Werkzeuge sind Empfehlungen.

Trocknung: Bei 15 °C und 75 % rel. Luftfeuchte nach ca. 24 St d. oberflächentrocken und überarbeitbar. Bei niedrigerer Temperatur / höherer Luftfeuchte verlängert sich die Trockenzeit entsprechend.

SOVALIT K ST

Art.-Nr. 1,5 mm 50151
Art.-Nr. 2 mm 50201

Verbrauch

1,5 mm	ca. 2,4 kg/m ²	2 mm	ca. 3,0 kg/m ²
---------------	---------------------------	-------------	---------------------------

Die Angaben sind Durchschnittswerte. Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von der Arbeitsweise des Verarbeiters bzw. der Beschaffenheit des Untergrundes. Genaue Verbrauchswerte durch Probefläche am Objekt ermitteln.

Technische Informationen

Bindemittel	Polymerdispersion
Farbton:	weiß / werkseitig nach SOVACOLOR-System einfärbbar
Wasserdurchlässigkeitsrate W	< 0,05 [kg / (m ² · h ^{0,5})], Klasse W ₃ nach EN 1062-3
Wasserdampfdiffusionsstromdichte V	71-80 [g / (m ² · d)], Klasse V ₂ nach EN 1062-3
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s _d	0,25-0,3 [m] nach EN ISO 7783-2
Dichte	ca. 1,80 g / cm ³
PH-Wert	9-10

Die angegebenen Kennwerte sind Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes von natürlichen Rohstoffen in unseren Produkten kann der tatsächliche Wert einer Produktlieferung geringfügig abweichen.

Gutachten / Zulassungen

ETA 10/0205 Europäische technische Zulassung SOVATHERM EPS Premium
ETA 06/0183 Europäische technische Zulassung SOVATHERM EPS
Z-33.84-705 Allg. bauaufsichtliche Zulassung SOVATHERM EPS
P6585-1/3/5/7/9 Prüfberichte KIWA Polymer-Institut, Stoßfestigkeit von SOVATHERM EPS Premium

Sicherheit

Dieses Produkt ist nach der geltenden EU-Richtlinie kennzeichnungspflichtig. Sicherheitsdatenblatt beachten. Gefahrenhinweis: R52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben. Sicherheitsratschläge: S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. S36 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Lieferform	25 kg Kunststoff-Eimer
Lagerung	Kühl und frostfrei. Lagerung im Originalgebinde ca. 12 Monate. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten.
Reinigung der Geräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Materialreste eingetrocknet als Baustellenabfall entsorgen. Entsorgung ungebrauchtes Produkt: EAV-Nr. 080112
Produktcode	M-DF 02

Technische Beratung

Bei Fragen steht unser Außendienst bzw. der technische Beratungsdienst zur Verfügung.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir bitten, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 01.06.2013